

## UMANAX BSZ - VR

Norma jakosti:  
PND 139/2015

Charakteristika, složení, sortiment:

UMANAX BSZ - VR je vysokosušinná, vodouředitelná barva určená pro vodorovné dopravní značení vozovek. Jedná se o směs anorganických pigmentů, plniv a speciálních aditiv v styren-akrylátovém kopolymeru. Umanax BSZ – VR se vyrábí v bílém odstínu. Je to nehořlavá kapalina.

Použití:

UMANAX BSZ - VR se používá ke zhotovení vodorovného dopravního značení živičných a betonových podkladů. Nanáší se zpravidla stříkáním. UMANAX BSZ - VR se nesmí míchat s jinými nátěrovými hmotami. Stříkací zařízení musí být před použitím nátěrové hmoty UMANAX BSZ - VR vyčištěno od zbytků jiných nátěrových hmot.

Základní technické parametry

Skladovatelnost, (minimum)	6 měsíců
Obsah netěkavých látek (sušina)	Min 75%
Výtoková doba F6/23°C, (minimum)	20 - 35 s
Hustota (23°C)	Min. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
Vzhled zaschlého nátěru	matně bílý, slitý, drsný

Aplikační podmínky:

Umanax BSZ-VR se nanáší na suchý vyzrálý podklad, zbavený prachu a mechanických nečistot. Aplikace na čerstvý, nevyzrálý živičný podklad má za následek žloutnutí barvy vlivem uvolňujících se olejů. Nanesení Umanaxu BSZ-VR na znečištěný podklad může způsobit snížení životnosti značení vlivem zhoršené adheze.

Umanax BSZ-VR se aplikuje při teplotě podkladu nad 10°C a relativní vlhkosti vzduchu do 80%.

Způsob zpracování:

UMANAX BSZ – VR je středně viskózní hmota. Lze ji po dobrém promíchání aplikovat v dodaném stavu, nebo ji lze ředit vodou na tekutější konzistenci. UMANAX BSZ - VR lze nanášet stříkací pistolí vzduchově i tlakově, v případě menších ploch válečkem či štětkou. Nejběžnější aplikace je kontinuální stříkání

■ Poštovní a fakturační adresa:

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.  
Podlesí 24, 62400 Brno  
IČ: 60743328  
DIČ: CZ60743328

■ Kancelář:

Čajkovského 14  
61600 Brno  
T/F: +420 541 244 528  
info@pliska.cz

■ Výrobní závod:

Průmyslový areál Synthesie  
P.O. BOX 39  
Pardubice-Rybitví 53354  
T/F: +420 466 824 563

pojízdnými značícími stroji. Nátěr lze aplikovat i pro značení pomocí šablon (přechody, směrové šipky ap.) Při teplotě 20°C zasychá barva asi za 15 minut. Při nízké teplotě (pod 10°C) a vysoké relativní vlhkosti (přes 80%) se aplikace nedoporučuje. Spotřeba barvy je 680 g/m<sup>2</sup>. Čerstvě nanesená barva se pro zajištění viditelnosti v noci opatří materiálem na dodatečný posyp Swarco T14 G20 100-600 v množství 380 g/m<sup>2</sup>.

**Balení:**

UMANAX BSZ - VR se plní do plastových obalů s odnímatelným víkem, popř. do jiných vhodných obalů, nebo - po dohodě - přímo do pojízdných zásobníků odběratele.

**Skladování a přeprava:**

UMANAX BSZ - VR se skladuje při teplotě + 5°C (uvedeno na etiketě) až +30°C v krytých skladech s ventilací v nevybušném provedení. Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.

Un - číslo: 1263

**Ochrana zdraví:**

Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s nátěrovou hmotou UMANAX BSZ - VR jsou součástí bezpečnostního listu na Umanax BSZ - VR a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky.

Klasifikace a označení dle GHS 1272/2008.:

Nejsou

Symbol: Nejsou

Tento materiál slouží pouze k základní informaci o daném výrobku.

Zpracováno 20.04.2016

**● Poštovní a fakturační adresa:**

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.  
Podlesí 24, 62400 Brno  
IČ: 60743328  
DIČ: CZ60743328

**● Kancelář:**

Čajkovského 14  
61600 Brno  
T/F: +420 541 244 528  
info@pliska.cz

**● Výrobní závod:**

Průmyslový areál Synthesie  
P.O. BOX 39  
Pardubice-Rybitví 53354  
T/F: +420 466 824 563